

**ESPECIFICACIONES DE HOMOPOLIMERO DE PVC**

**P-190 GP**

PROPIEDADES	UNIDADES	MIN	MAX	METODO PRIMEX	METODO REFERENCIA	
Valor K Fikenatcher	*&	-----	58	60	ACA-I-019	Din 53728 -1983
Densidad Aparente a Granel	*&	g/cc	0.53	-----	ACA-I-005	ASTM D 1895 B-96
Contaminación	&	-----	-----	35/0 (1)	ACA-I-002	-----
Volátiles	*&	% Peso	-----	0.3	ACA-I-006	ASTM D 3030-95
Distribución de Tamaño de Partícula	*&	% Peso Acumulado	-----	Trazas (2)	ACA-I-008	ASTM D 1921-A-96
Malla 40			-----	5.0		
Malla 60			-----			
A través de Malla 200			-----	7.0		
Estabilidad Térmica	&	%	90	-----	ACA-I-004	ASTM D 2115-67 (1988)
Puntos Duros	&	-----	Bien		ACA-I-016	-----

\* Reportados en Certificados de Calidad de Exportación  
 & Reportados en Certificados de Calidad Nacionales.

(1) Extrañas Ferrromagnéticas

(2) Trazas: < 0.05% en peso

Estas especificaciones se encuentran sujetas a cambio, dado que se encuentran en etapa de validación.